

**ESPUMAS – 4050 BR**  
 4050 BR FOAM



<b>Referência</b>   <i>Reference</i>	4050 BR
<b>Tipo de artigo</b>   <i>Type of Product</i>	Espuma
<b>Categoria de produto</b>   <i>Product Category</i>	Convencional
<b>Cor</b>   <i>Color</i>	Branca
<b>Formato</b>   <i>Format</i>	Placa <sup>1</sup> , Coxim <sup>2</sup> ou Modelo <sup>3</sup>
<b>Composição</b>   <i>Composition</i>	100% Poliuretano Flexível
<b>Densidade</b>   <i>Density</i>	40 ± 4 kg/m <sup>3</sup>
<b>Dureza</b>   <i>Hardness</i>	5,00 ± 0,55 kPa
<b>Resiliência</b>   <i>Resilience</i>	> 45%
<b>Elongação</b>   <i>Elongation</i>	> 110%
<b>Resistência à tração</b>   <i>Tensile Strength</i>	> 160 kPa
<b>Deformação permanente a 75%</b>   <i>Compression set at 75%</i>	< 4%
<b>Certificados</b>   <i>Certificates</i>	OEKO-TEX Standard 100, class 1

<sup>1</sup>**Placa** – Medida standard de 2000mm x 1200mm x espessura pretendida a partir de 10mm. Espessuras inferiores a 10mm implicam mínimos de compra.

<sup>2</sup>**Coxim** – Cortes retangulares ou quadrados à medida com a espessura pretendida a partir de 30mm.

<sup>3</sup>**Modelo** – Corte de modelos à medida (ex: círculos, cilindros, cunhas).

